

**Copolímero acrílico termoplástico**

**Forma de suministro :**

Al 55 % de sólidos en xileno

**Aplicaciones :**

lacas sobre metales  
pintura para piletas de natación  
selladores sobre hormigón  
pinturas para demarcación vial en frío

**Características técnicas :**

Datos típicos	
Contenido de sólidos	54 - 56 %
Viscosidad Gardner	Z3 - Z5
Color Gardner	max 1
Indice de acidez	max 14

**Propiedades :**

resistencia al amarilleo y a la intemperie  
secado y dureza  
adherencia sobre ciertos plásticos  
resistencia al agua

**Compatibilidades :**

Soluciones de nitro	completa
Aceto butirato de celulosa	limitada
Parafina clorada	completa
Plastificantes poliméricos	limitada

**Solubilidad :**

Alifáticos	insoluble
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa