



## SANCRYL 835-55 X

### Hoja técnica

---

#### Copolímero estireno-acrílico termoplástico

#### Forma de suministro :

Al 55 % de sólidos en xileno

#### Aplicaciones :

pinturas de demarcación vial en frío  
pintura para piletas de natación  
selladores sobre hormigón  
lacas sobre metales

#### Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	54 - 56 %
Viscosidad Gardner	Z2 - Z4
Color Gardner	max 1
Indice de acidez	max 14

#### Propiedades :

resistencia a la abrasión  
dureza en espesores gruesos  
adherencia sobre hormigón  
resistencia al agua

#### Compatibilidades :

Soluciones de nitro	limitada
Aceto butirato de celulosa	no
Parafina clorada	limitada
Plastificantes poliméricos	no

#### Solubilidad :

Alifáticos	insoluble
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa