

Copolímero acrílico hidroxilado

Forma de suministro :

Al 51 % de sólidos en xileno

Aplicaciones :

Sistemas poliuretánicos de 2 componentes para:
car refinish
lacas pigmentadas
clears para la industria automotriz
maquinaria agrícola
metales en general

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	50 - 53 %
Viscosidad Gardner	U - X
Color Gardner	max 1
Indice de acidez	max 12
Contenido de OH	4,3 - 4,5 %

Propiedades :

brillo y efecto espejo
resistencia al amarilleo
resistencia a la intemperie
reactividad

Compatibilidades :

Isocianatos alifáticos	completa
Isocianatos aromáticos	completa
Aceto butirato de celulosa	limitada

Solubilidad :

Aromáticos	completa
Acetatos	completa
Cetonas	completa