



## SANCRYL 884-50 ABX

### Hoja técnica

#### Copolímero acrílico hidroxilado

#### Forma de suministro :

Al 50% de sólidos en  
xileno:acetato de butilo 1:1

#### Aplicaciones :

Sistemas poliuretánicos de 2 componentes para:  
lacas industriales para madera  
fondos  
lacas pigmentadas

#### Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	49 - 51 %
Viscosidad Gardner	Z2 - Z4
Color Gardner	max 1
Indice de acidez	max 8
Contenido de OH	1,8 - 2,0 %

#### Propiedades :

lijabilidad  
resistencia al amarilleo  
rápido secado  
compatible con aceto butirato de celulosa

#### Compatibilidades :

Isocianatos alifáticos	completa
Isocianatos aromáticos	completa
Aceto butirato de celulosa	completa

#### Solubilidad :

Aromáticos	limitada
Acetatos	completa
Cetonas	completa