

Alkyd corto de ácido graso de coco diluible con agua

Composición :

Tipo de ácido graso	coco
Contenido de AG	35%

Aplicaciones :

esmaltes horneables diluibles con agua
blancos o de color
barnices (clears) horneables diluibles con agua

Propiedades :

resistencia al amarilleo
resistencia a la intemperie
brillo
dureza

Compatibilidades :

Melapol 1050-75 B	completa
Cymel 303	completa

Forma de suministro :

Al 80 % de sólidos en butanol

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	79 - 81 %
Viscosidad Gardner	Z6 - Z8
Color Gardner	max 3
Indice de acidez	45 - 50

Recomendaciones de uso :

relación alkyd/resina amínica	
80/20	Melapol 1050-75 B

Solubilidad :

Agua *	completa
Butilglicol	completa

* después de neutralizar con aminas