

Alkyd corto en aceite de lino

Composición :

Tipo de aceite	lino
Contenido de aceite	38%
Tipo de poliol	glicerina

Aplicaciones :

esmaltes horneables
lacas nitrocelulósicas
fondos anticorrosivos
esmaltes industriales

Propiedades :

secado rápido
brillo
dureza en esmaltes horneables
resistencia al agua

Compatibilidades :

Melapol 1010-60 B	completa
Melapol 1020-55 B	limitada
Soluciones de nitro	completa
Urepol 1060-60 B	completa
Aceto-butirato de celulosa	limitada

Forma de suministro :

Al 50 % de sólidos en
xileno:solvente alifático

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	49 - 51 %
Viscosidad Gardner	Z3 - Z5
Color Gardner	max 8
Indice de acidez	max 18

Secantes recomendados :

metal sobre sólidos de resina	
Cobalto	0,04 - 0,07 %
Zirconio	0,30 - 0,50 %
Calcio	0,08 - 0,15 %

Solubilidad :

Alifáticos	limitada
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada