

Alkyd corto de aceite de soja de cadena cortada

Composición :

Tipo de aceite	soja
Contenido de aceite	27%
Tipo de poliol	penta

Aplicaciones :

fondos resistentes a la corrosión y niebla salina
 esmaltes de secado rápido para metales
 esmaltes para maquinarias
 esmaltes para estructuras metálicas
 esmaltes horneables

Propiedades :

resistencia a la intemperie
 resistencia al amarilleo
 resistencia al agua y a la niebla salina
 rápido secado

Compatibilidades :

Alkyds cortos en aceite	limitada
Melapol 1010-60 B	completa
Urepol 1060-60 B	limitada
Soluciones de nitrocelulosa	completa
Aceto butirato de celulosa	completa

Forma de suministro :

Al 50 % de sólidos en
 xileno : solvente alifático

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	49 - 51 %
Viscosidad Gardner	Z2 - Z4
Color Gardner	max 6
Indice de acidez	max 15

Secantes recomendados :

metal sobre sólidos de resina	
Cobalto	0,05 - 0,07 %
Zirconio	0,30 - 0,50 %
Calcio	0,08 - 0,15 %

Solubilidad :

Alifáticos	insoluble
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada