

Alkyd corto de aceite de soja de cadena cortada

Composición :

Tipo de aceite	soja
Contenido de aceite	27%
Tipo de poliol	penta

Aplicaciones :

sistemas poliuretánicos de 2 componentes :
fondos y lacas para madera y/o metal
esmaltes para maquinarias
esmaltes para estructuras metálicas

Propiedades :

resistencia a la intemperie
resistencia al amarilleo
resistencia al agua y a la niebla salina
rápido secado

Compatibilidades :

Isocianatos aromáticos	completa
Isocianatos alifáticos	completa
Alkyds cortos en aceite	limitada
Soluciones de nitrocelulosa	completa
Aceto butirato de celulosa	completa

Forma de suministro :

Al 60 % de sólidos en xileno

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	59 - 61 %
Viscosidad Gardner	Z5 - Z6
Color Gardner	max 6
Indice de acidez	max 15
Contenido de OH	1,8 - 2,0 %

Secantes recomendados :

metal sobre sólidos de resina	
Cobalto	0,05 - 0,07 %
Zirconio	0,30 - 0,50 %
Calcio	0,08 - 0,15 %

Solubilidad :

Alifáticos	insoluble
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada