

### Alkyd mediano en aceite de soja

#### Composición :

Tipo de aceite	soja
Contenido de aceite	58%
Tipo de poliol	penta

#### Aplicaciones :

esmaltes uso interior/ exterior  
pinturas arquitectónicas de excelente calidad  
barnices para madera de alta resistencia  
aplicaciones a pincel o rodillo

#### Propiedades :

resistencia a la intemperie  
resistencia al amarilleo  
pintabilidad, brillo y nivelación  
secado rápido y dureza final

#### Compatibilidades :

Alkyds largos en aceite	completa
Alkyds medianos	completa
Alkyds cortos	mala
Urepol 1060-60 B	limitada
Melapol 1010-60 B	limitada

#### Forma de suministro :

Al 50 % de sólidos en aguarrás

#### Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	49 - 51 %
Viscosidad Gardner	W - Y
Color Gardner	max 6
Indice de acidez	max 15

#### Secantes recomendados :

metal sobre sólidos de resina	
Cobalto	0,04 - 0,07 %
Zirconio	0,30 - 0,50 %
Calcio	0,08 - 0,15 %

#### Solubilidad :

Alifáticos	completa
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada