

Dispersión de cera polietilénica en un alkyd largo en aceite

Composición :

Contenido de cera 10%

Forma de suministro :

Al 40 % de sólidos en aguarrás

Aplicaciones :

agente mateante de alkyds largos y medianos
lasures para madera
impregnantes para madera

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	39 - 41 %
Viscosidad Gardner	< A
Color Gardner	max 6
Indice de acidez	max 13

Propiedades :

resistencia a la intemperie
poder mateante
repelente de agua

Compatibilidades :

Alkyds largos en aceite	completa
Alkyds medianos	completa
Alkyds cortos	mala
Stand oils	completa

Solubilidad :

Alifáticos	completa
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa