

Alkyd largo en aceite de soja

Composición :

Tipo de aceite	soja
Contenido de aceite	62%
Tipo de poliol	penta

Aplicaciones :

esmaltes uso interior/ exterior
pinturas arquitectónicas de excelente calidad
barnices para madera de alta resistencia
aplicaciones a pincel o rodillo
concentrado de pigmentos

Propiedades :

resistencia a la intemperie
resistencia al amarilleo
pintabilidad, brillo y nivelación
humectación de pigmentos

Compatibilidades :

Alkyds largos en aceite	completa
Alkyds medianos	completa
Alkyds cortos	mala
Urepol 1060-60 B	limitada
Melapol 1010-60 B	limitada

Forma de suministro :

Al 70 % de sólidos en aguarrás

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	69 - 71 %
Viscosidad Gardner	Z3 - Z5
Color Gardner	max 6
Indice de acidez	max 13

Secantes recomendados :

metal sobre sólidos de resina	
Cobalto	0,05 - 0,07 %
Zirconio	0,40 - 0,50 %
Calcio	0,10 - 0,15 %

Solubilidad :

Alifáticos	completa
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada