

**Alkyd isoftálico largo en aceite de lino**

**Composición :**

Tipo de aceite	lino
Contenido de aceite	72%
Tipo de poliol	penta
Acido dibásico	isoftálico

**Forma de suministro :**

Al 100 % sólidos

**Aplicaciones :**

barnices de impregnación para madera  
lasures de aplicación a pincel o rodillo  
tintas offset  
metalografía

**Características técnicas :**

Datos típicos	
Contenido de sólidos	100%
Viscosidad Gardner	W - Z *
Color Gardner	max 6
Indice de acidez	max 16

\* al 75 % en aguarrás

**Propiedades :**

resistencia a la intemperie  
elasticidad  
penetración en madera

**Compatibilidades :**

Alkyds largos en aceite	completa
Alkyds medianos	limitada
Alkyds cortos	mala
Stand oils	completa
Melapol 1040-60 B	limitada

**Solubilidad :**

Alifáticos	completa
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada