

Aceite uretanado largo en aceite de soja

Composición :

Tipo de aceite	soja
Contenido de aceite	60%
Modificante	TDI

Aplicaciones :

barnices para madera uso interior
pisos de madera uso interior
esmaltes de aluminio
modificante de secado de alkyds largos y medios

Propiedades :

pintabilidad
brillo
resistencia a la abrasión
resistencia al rayado

Compatibilidades :

Alkyds largos en aceite	completa
Alkyds medianos	completa
Alkyds cortos	mala
Stand oils	completa
Soluciones de nitro	mala

Forma de suministro :

Al 55 % de sólidos en aguarrás

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	54 - 56 %
Viscosidad Gardner	X - Z1
Color Gardner	max 8
Indice de acidez	max 2

Secantes recomendados :

metal sobre sólidos de resina	
Cobalto	0,04 - 0,06 %
Zirconio	0,40 - 0,50 %
Calcio	0,06 - 0,10 %

Solubilidad :

Alifáticos	completa
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada