

Ester de colofonia-ácido fumárico

Composición :

Aducto de colofonia-ácido fumárico esterificado

Forma de suministro :

Al 100 % sólidos

Aplicaciones :

Tintas flexográficas :
solubles en etanol
solubles en agua de ph=8

Características técnicas :

Datos típicos	
Punto de fusión	130-140 ° C
Viscosidad Gardner	D - H*
Color Gardner	max 10
Índice de acidez	130-150

* al 50 % en etilglicol

Propiedades :

solubilidad completa en etanol
solubilidad completa en agua de ph=8-8,5

Compatibilidades :

Alkyds largos en aceite no
Alkyds medianos no
Alkyds cortos no

Solubilidad :

Etanol completa
Isopropanol completa
iso/n-butanol completa
Agua ph=8 completa