

Ester de colofonia-ácido fumárico

Composición :

Aducto de colofonia-ácido fumárico esterificado

Aplicaciones :

tintas flexográficas solubles en alcohol
ceras de autobrillo
lacas nitro para madera

Propiedades :

alto punto de fusión
rápida liberación de solventes en lacas nitro
solubilidad en alcohol

Compatibilidades :

Soluciones de nitro	completa
Olgamid 2195	completa
Olgamid 2200	completa
Emulsiones de cera	completa

Forma de suministro :

Al 100 % sólidos

Características técnicas :

Datos típicos	
Punto de fusión	150-160 ° C
Viscosidad Gardner	F - H*
Color Gardner	max 10
Indice de acidez	190-210

* al 50 % en etilglicol

Solubilidad :

Etanol	completa
Isopropanol	completa
Acetatos	completa
Cetonas	completa