

**Ester de colofonia modificado con resina fenólica**

**Composición :**

Colofonia esterificada modificada  
con resina fenólica pura

**Forma de suministro :**

Al 100 % sólidos

**Aplicaciones :**

En combinación con alkyds secantes :  
fondos anticorrosivos  
barnices para madera  
modificante de secado y brillo  
barnices aislantes

**Características técnicas :**

Datos típicos	
Punto de fusión	120-130 ° C
Viscosidad Gardner	W - Z1*
Color Gardner	max 10
Indice de acidez	max 25

\* al 70 % en xileno

**Propiedades :**

solubilidad completa en solventes alifáticos  
adherencia en fondos anticorrosivos  
resistencia al agua  
propiedades dieléctricas

**Compatibilidades :**

Alkyds largos en aceite	completa
Alkyds medianos	completa
Alkyds cortos	completa
Stand oils	completa
Aceites de lino/tung	completa

**Solubilidad :**

Alifáticos	completa
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada