

Ester de colofonia modificado con resina fenólica

Composición :

Colofonia esterificada modificada
con resina fenólica pura

Aplicaciones :

En combinación con alkyds secantes :
fondos anticorrosivos
barnices para madera
modificante de secado y brillo
barnices aislantes

Propiedades :

solubilidad completa en solventes alifáticos
adherencia en fondos anticorrosivos
resistencia al agua
propiedades dieléctricas

Compatibilidades :

Alkyds largos en aceite	completa
Alkyds medianos	completa
Alkyds cortos	completa
Stand oils	completa
Aceites de lino/tung	completa

Forma de suministro :

Al 70 % sólidos en xileno

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	69 - 71 %
Viscosidad Gardner	W - Z1
Color Gardner	max 10
Indice de acidez	max 25

Solubilidad :

Alifáticos	completa
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
n/iso butanol	limitada