

**Ester de colofonia-anhidrido maleico**

**Composición :**

Aducto de colofonia-anhidrido maleico esterificado

**Aplicaciones :**

selladores nitrocelulósicos para muebles  
lacas nitro para madera  
modificante de secado y brillo de alkyds

**Propiedades :**

liberación de solventes  
lijabilidad  
brillo  
dureza

**Compatibilidades :**

Soluciones de nitro	completa
Alkyds cortos	completa
Alkyds medios	limitada
Alkyds largos	no

**Forma de suministro :**

Al 100 % sólidos

**Características técnicas :**

Datos típicos	
Punto de fusión	125-135 ° C
Viscosidad Gardner	U - Y*
Color Gardner	max 10
Indice de acidez	35 - 45

\* al 60 % en xileno

**Solubilidad :**

Alifáticos	insoluble
Aromáticos	completa
Acetatos	completa
Cetonas	completa