

Ester de colofonia-anhidrido maleico

Composición :

Aducto de colofonia-anhidrido maleico esterificado

Aplicaciones :

selladores nitrocelulósicos para muebles
lacas nitro para madera
modificante de secado y brillo de alkyds

Propiedades :

liberación de solventes
lijabilidad
brillo
dureza

Compatibilidades :

Soluciones de nitro	completa
Alkyds cortos	completa
Alkyds medios	limitada
Alkyds largos	no

Forma de suministro :

Al 60 % de sólidos en xileno

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	59 - 61 %
Viscosidad Gardner	U - Y
Color Gardner	max 10
Indice de acidez	35 - 45

Solubilidad :

Alifáticos	insoluble
Aromáticos	completa
Acetatos	completa
Cetonas	completa