

Hoja técnica

Resina de melamina-formol isobutilada

Forma de suministro :

Al 60 % de sólidos en
isobutanol:xileno 9:1

Aplicaciones :

Esmaltes horneables con :
alkyds cortos
alkyds medianos
esteres de epoxi

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	58 - 62 %
Viscosidad Gardner	T - W
Color Gardner	max 1
Tolerancia a alifáticos	min 1:4,5

Propiedades :

resistencia a la intemperie
mediana reactividad
resistencia al sobrehorneo
tolerancia al aguarrás

Compatibilidades :

Alkipol 409-50 T	completa
Alkipol 412-50 T	completa
Alkipol 505-60 X	completa
Olpox 2015-60 X	completa
Alkipol 450-50 A	completa

Solubilidad :

Alifáticos	limitada
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
iso/butanol	completa
Acetatos	completa