

## Hoja técnica

### Resina de melamina-formol isobutilada

#### Forma de suministro :

Al 55 % de sólidos en  
isobutanol:xileno 8:2

#### Aplicaciones :

Esmaltes horneables con :  
alkyds cortos  
esteres de epoxi

#### Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	53 - 57 %
Viscosidad Gardner	W - Y
Color Gardner	max 1
Tolerancia a alifáticos	1:2 / 1:2,5

#### Propiedades :

resistencia a la intemperie  
alta reactividad  
resistencia al sobrehorneo  
alta viscosidad

#### Compatibilidades :

Alkipol 409-50 T	completa
Alkipol 412-50 T	completa
Alkipol 505-60 X	completa
Olpox 2015-60 X	completa
Alkipol 450-50 A	limitada

#### Solubilidad :

Alifáticos	limitada
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
iso/butanol	completa
Acetatos	completa