

Hoja técnica

Resina de melamina-formol isobutilada

Forma de suministro :

Al 60 % de sólidos en
isobutanol:xileno 9:1

Aplicaciones :

Esmaltes horneables con :
alkyds cortos
alkyds medianos
acrílicas hidroxiladas
poliesteres hidroxilados

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	58 - 62 %
Viscosidad Gardner	H - K
Color Gardner	max 1
Tolerancia a alifáticos	1:5,5 / 1:9,5

Propiedades :

bajo contenido de formol libre
mediana reactividad
excelente compatibilidad
baja viscosidad

Compatibilidades :

Sancryl 847-60 X	completa
Polisat 714-70 HF	completa
Polisat 720-80 AB	completa
Alkipol 412-50 T	completa
Alkipol 505-60 X	completa

Solubilidad :

Alifáticos	limitada
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
iso/butanol	completa