

Resina de melamina-formol metilada

Forma de suministro :

Al 75 % de sólidos en isobutanol

Aplicaciones :

Esmaltes horneables con :
alkyds diluibles con agua
coil coating
can coating
altos sólidos

Propiedades :

diluible con agua y solventes
excelente compatibilidad con varios tipos de resinas
altos sólidos
resistencia al sobrehorneo

Compatibilidades :

Alkipol 2205-80 B	completa
Polisat 714-70 HF	completa
Polisat 720-80 AB	completa
Sancryl 847-60 X	completa
Alkipol 505-60 X	completa

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	73 - 76 %
Viscosidad Gardner	X - Z1
Color Gardner	max 1
Ph	6,8 - 7,4

Solubilidad :

Alifáticos	insoluble
Aromáticos	limitada
Cetonas	completa
Acetatos	completa
iso/butanol	completa