

Poliamidoamina reactiva endurecedor de epoxi

Forma de suministro :

Al 100 % sólidos

Aplicaciones :

Sistemas epoxi de dos componentes :
fondos resistentes a la corrosión y niebla salina
esmaltes epoxi con gran resistencia química

Adhesivos epoxi

Características técnicas :

Datos típicos	
Viscosidad Gardner	Z1 - Z4 *
Color Gardner	max 8
Valor amino	200 - 220
Eq. H activo	250

* al 80 % de sólidos en xileno

Propiedades :

uso general
alta viscosidad
buen pot life
elasticidad

Recomendaciones de uso :

en relación de sólidos de resinas	
100:50	Epon 1001:Olgamid 2115

Compatibilidades :

Resinas epoxi sólidas	completa
Resinas epoxi líquidas	limitada
Urepol 1060-60 B	limitada

Solubilidad :

Aromáticos	limitada
n/iso butanol	limitada
Cetonas	completa
Acetatos	completa