

Hoja técnica

Poliamidoamina reactiva endurecedor de epoxi

Forma de suministro :

Al 80 % de sólidos en xileno

Aplicaciones :

Sistemas epoxi de dos componentes :
fondos resistentes a la corrosión y niebla salina
esmaltes epoxi con gran resistencia química

Adhesivos epoxi

Propiedades :

uso general
alta viscosidad
buen pot life
elasticidad

Compatibilidades :

Resinas epoxi sólidas	completa
Resinas epoxi líquidas	limitada
Urepol 1060-60 B	limitada

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	79 - 81 %
Viscosidad Gardner	Z1 - Z4
Color Gardner	max 8
Valor amino	200 - 220
Eq. H activo	250

Recomendaciones de uso :

en relación de sólidos de resinas	
100:50	Epon 1001:Olgamid 2115

Solubilidad :

Aromáticos	limitada
n/iso butanol	limitada
Cetonas	completa
Acetatos	completa