

## Hoja técnica

### Poliamidoamina reactiva endurecedor de epoxi

#### Forma de suministro :

Al 100 % sólidos

#### Aplicaciones :

Sistemas epoxi de dos componentes :  
fondos resistentes a la corrosión y niebla salina  
esmaltes epoxi con gran resistencia química

Adhesivos epoxi

#### Características técnicas :

Datos típicos	
Viscosidad Gardner	T - V *
Color Gardner	max 8
Valor amino	290 - 310
Eq. H activo	130

\* al 80 % de sólidos en xileno

#### Propiedades :

uso general  
mediana viscosidad  
buen pot life  
elasticidad

#### Recomendaciones de uso :

en relación de sólidos de resinas	
100:25	Epon 1001:Olgamid 2125
100:65	Epon 828:Olgamid 2125

#### Compatibilidades :

Resinas epoxi sólidas	completa
Resinas epoxi líquidas	completa
Urepol 1060-60 B	limitada

#### Solubilidad :

Aromáticos	limitada
n/iso butanol	limitada
Cetonas	completa
Acetatos	completa