

Poliamida termoplástica soluble en alcohol

Forma de suministro :

Al 100 % sólidos

Aplicaciones :

Tintas flexográficas solubles en alcohol sobre:
sustratos plásticos
film de aluminio
cellophane

Características técnicas :

Datos típicos	
Punto ablandamiento	110-115 ° C
Viscosidad Gardner	A - C *
Color Gardner	max 8
Indice de acidez	max 6
Valor amino	max 6

* al 40 % en isopropanol

Propiedades :

baja viscosidad
resistencia al agua
resistencia al ácido láctico y agua oxigenada
brillo

Compatibilidades :

Soluciones de nitro	completa
Fumapol 75-100	completa
Esteres de colofonia	limitada

Solubilidad :

Etanol	limitada
Isopropanol	completa
iso/n-butanol	completa