

Hoja técnica

Poliamida termoplástica soluble en alcohol

Forma de suministro :

Al 100 % sólidos

Aplicaciones :

Tintas flexográficas solubles en alcohol sobre:
sustratos plásticos
film de aluminio
cellophane

Características técnicas :

Datos típicos	
Punto ablandamiento	108-113 ° C
Viscosidad Gardner	E - G *
Color Gardner	max 8
Indice de acidez	max 10
Valor amino	max 10

* al 40 % en isopropanol

Propiedades :

baja viscosidad
resistencia al congelamiento
solubilidad en etanol
uso general

Compatibilidades :

Soluciones de nitro	completa
Fumapol 75-100	completa
Esteres de colofonia	limitada

Solubilidad :

Etanol	limitada
Isopropanol	completa
iso/n-butanol	completa