

Resina poliester saturada

Forma de suministro :

Al 80 % de sólidos en xileno

Aplicaciones :

Vehículo para concentrados universales
base solvente

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	79 - 81 %
Viscosidad Gardner	H - J
Color Gardner	max 2
Indice de acidez	max 12

Propiedades :

compatibilidad con la mayoría de las resinas en base solvente
solubilidad con la mayoría de los solventes utilizados en recubrimientos
resistencia a la intemperie y al amarilleo

Compatibilidades :

Alkyds largos en aceite	completa
Alkyds medianos	completa
Alkyds cortos	completa
Soluciones de nitro	completa
Acrílicas termoplásticas	completa
Acrílicas hidroxiladas	completa
Poliesteres para coil-can	completa
Isocianatos alifáticos	completa
Isocianatos aromáticos	completa
Melaminas y ureas butiladas	completa
Epoxi líquidas y sólidas	completa

Solubilidad :

Aromáticos	completa
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
Glicol-éteres	completa
Acetatos de glicol-eter	completa
Iso/butanol	completa
Aguarrás	limitada
	1:3 mínimo