

Poliéster saturado hidroxilado

Forma de suministro :

Al 70 % de sólidos en high flash

Aplicaciones :

Coil coatings :
uso interior/ exterior sobre aluminio o acero

Can coatings :
uso general sobre aluminio/hojalata

Propiedades :

resistencia a la intemperie
resistencia al amarilleo
resistencia al impacto
embutido profundo

Compatibilidades :

Melapol 1050-75 B	completa
Melapol 1040-60 B	completa
Cymel 303	completa
Epon 828	limitada

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	69 - 71 %
Viscosidad Gardner	Z3 - Z4
Color Gardner	max 2
Indice de acidez	max 12
Contenido de OH	2,0 - 2,2 %

Recomendaciones de uso :

Para combinar con Polisat 714-70 HF	
Melapol 1050-75 B	85:15
Cymel 303	85:15 + PTSA

Solubilidad :

Aromáticos	limitada
Acetatos	completa
Cetonas	completa
Iso/butanol	limitada