

Poliéster saturado hidroxilado

Forma de suministro :

Al 75% de sólidos en xileno

Aplicaciones :

Lacas industriales para madera :
fondos poliuretánicos de dos componentes
lacas pigmentadas o clears PU dos componentes
lacas catalizadas por ácido
lacas nitrocelulósicas

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	74 - 76 %
Viscosidad Gardner	Z3 - Z5
Color Gardner	max 5
Indice de acidez	max 18
Contenido de OH	4,0 - 4,4 %

Propiedades :

brillo
velocidad de curado
altos sólidos
uso general en la industria del mueble

Compatibilidades :

Poliuret 775-75 AE	completa
Poliuret 780-50 AE	completa
Poliuret 760-60 AE	completa
Isocianatos alifáticos	completa

Solubilidad :

Aromáticos	completa
Acetatos	completa
Cetonas	completa
Alifáticos	limitada