

**Poliéster saturado hidroxilado**

**Forma de suministro :**

Al 75% de sólidos en xileno

**Aplicaciones :**

Lacas industriales para madera :  
fondos poliuretánicos de dos componentes  
lacas pigmentadas o clears PU dos componentes  
lacas catalizadas por ácido  
lacas nitrocelulósicas

**Características técnicas :**

Datos típicos	
Contenido de sólidos	74 - 76 %
Viscosidad Gardner	Z3 - Z5
Color Gardner	max 8
Indice de acidez	max 20
Contenido de OH	4,2 - 4,5 %

**Propiedades :**

poliester económico  
brillo  
altos sólidos  
lijabilidad

**Compatibilidades :**

Poliuret 775-75 AE	completa
Poliuret 780-50 AE	completa
Soluciones de nitro	completa
Urepol 1060-60 B	completa

**Solubilidad :**

Aromáticos	completa
Acetatos	completa
Cetonas	completa
Alifáticos	limitada