

Poliéster saturado hidroxilado

Forma de suministro :

Al 65% de sólidos en xileno

Aplicaciones :

Lacas industriales para madera :
fondos y lacas PU de dos componentes

Lacas industriales sobre metales :
fondos PU de dos componentes
maquinaria en general

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	64 - 66 %
Viscosidad Gardner	Z4 - Z6
Color Gardner	max 8
Indice de acidez	max 24
Contenido de OH	2,2 - 2,4 %

Propiedades :

velocidad de curado
sólidos intermedios
poliester económico

Compatibilidades :

Poliuret 775-75 AE	completa
Poliuret 780-50 AE	completa
Poliuret 760-60 AE	limited

Solubilidad :

Aromáticos	completa
Acetatos	completa
Cetonas	completa