

Poliéster saturado hidroxilado

Forma de suministro :

Al 75% de sólidos en xileno

Aplicaciones :

Lacas industriales para madera :
fondos poliuretánicos de dos componentes
lacas pigmentadas o clears PU dos componentes

Lacas industriales sobre metales :
maquinaria en general

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	74 - 76 %
Viscosidad Gardner	Z3 - Z5
Color Gardner	max 2
Indice de acidez	max 18
Contenido de OH	4,9 - 5,1 %

Propiedades :

resistencia a la intemperie
resistencia al amarilleo
brillo
alta reticulación

Compatibilidades :

Poliuret 775-75 AE	completa
Poliuret 780-50 AE	completa
Poliuret 760-60 AE	completa
Isocianatos alifáticos	completa

Solubilidad :

Aromáticos	completa
Acetatos	completa
Cetonas	completa
Alifáticos	insoluble