

Poliuretano aromático monocomponente curado por humedad

Forma de suministro :

Al 60 % de sólidos en
xileno:acetato de etilglicol 1:1

Aplicaciones :

plastificante de pisos de madera
lacas para madera uso interior
selladores de pisos de hormigón

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	59 - 61 %
Viscosidad Gardner	U - W
Color Gardner	max 2
Contenido de NCO	5,0 - 5,3 %

Propiedades :

resistencia a la abrasión
resistencia al rayado
brillo
dureza final

Compatibilidades :

Poliuret 775-75 AE	limitada
Poliuret 780-50 AE	limitada
Poliuret 760-60 AE	limitada
Isocianatos alifáticos	limitada

Solubilidad :

Aromáticos	limitada
Glicol-eter acetatos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa