

Poliisocianato aromático : aducto

Forma de suministro :

Al 75 % de sólidos en
acetato de etilo

Aplicaciones :

Lacas poliuretánicas industriales para madera :
selladores/fondos pigmentados
lacas transparentes o pigmentadas

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	74 - 76 %
Viscosidad Gardner	Z - Z2
Color Gardner	max 2
Contenido de NCO	13,0 - 13,5 %

Propiedades :

rápido secado
dureza final
lijabilidad
brillo

Compatibilidades :

Poliuret 760-60 AE	completa
Poliuret 780-50 AE	completa
Poliesteres hidroxilados	completa
Alkyds cortos	completa
Acrilicas hidroxiladas	limitada

Solubilidad :

Aromáticos	limitada
Glicol-eter acetatos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
Alifáticos	insoluble