

### Isocianurato aromático

#### Forma de suministro :

Al 50 % de sólidos en  
acetato de etilo

#### Aplicaciones :

Lacas poliuretánicas industriales para madera :  
selladores/fondos pigmentados  
lacas transparentes o pigmentadas

#### Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	49 - 53 %
Viscosidad Gardner	H - M
Color Gardner	max 2
Contenido de NCO	8,0 - 8,5 %

#### Propiedades :

muy rápido secado  
dureza final  
lijabilidad  
semibrillo

#### Compatibilidades :

Poliuret 760-60 AE	completa
Poliuret 775-75 AE	completa
Poliesteres hidroxilados	completa
Alkyds cortos	completa
Isocianatos alifáticos	completa

#### Solubilidad :

Aromáticos	limitada
Glicol-eter acetatos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
Alifáticos	insoluble