

Resina de urea-formol isobutilada no plastificada

Forma de suministro :

Al 60 % de sólidos en
isobutanol:xileno 9:1

Aplicaciones :

esmaltes horneables
lacas curadas por ácido
sistemas epoxi

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	58 - 62 %
Viscosidad Gardner	T - W
Color Gardner	max 1
Tolerancia a alifáticos	1:1,6 / 1:2,3

Propiedades :

rápido curado en lacas catalizadas por ácido
resistencia al rayado
brillo

Compatibilidades :

Alkipol 409-50 T	completa
Alkipol 412-50 T	completa
Alkipol 505-60 X	completa
Alkipol 600-60 X	completa

Solubilidad :

Alifáticos	limitada
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
iso/butanol	completa