

Resina de urea-formol isobutilada plastificada

Forma de suministro :

Al 65 % de sólidos en isobutanol

Aplicaciones :

Lacas catalizadas por ácido para :
cueros
cauchos
barnices sobreimpresión
plásticos flexibles

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	64 - 66 %
Viscosidad Gardner	T - W
Color Gardner	max 1
Índice de acidez	max 25

Propiedades :

elasticidad
flexibilidad
brillo

Compatibilidades :

Urepol 1060-60 B	completa
Alkipol 412-50 T	completa
Alkipol 505-60 X	completa
Alkipol 600-60 X	completa

Solubilidad :

Alifáticos	insoluble
Aromáticos	completa
Acetatos	completa
iso/butanol	completa