

Precondensado alkyd-urea

Forma de suministro :

Al 60 % de sólidos en
isobutanol:xileno 8:2

Aplicaciones :

Lacas catalizadas por ácido para :
muebles
pisos de madera

Características técnicas :

Datos típicos	
Contenido de sólidos	58 - 62 %
Viscosidad Gardner	T - W
Color Gardner	max 8
Indice de acidez	max 10

Propiedades :

curado extra rápido
resistencia al rayado
brillo
dureza

Compatibilidades :

Urepol 1060-60 B	completa
Alkipol 412-50 T	completa
Alkipol 505-60 X	completa
Alkipol 600-60 X	completa
Soluciones de nitro	completa

Solubilidad :

Alifáticos	limitada
Aromáticos	completa
Cetonas	completa
Acetatos	completa
iso/butanol	completa